

TEKNISET TIEDOT**AQUA WOOD 224**

1-komponenttinen yhdistelmälakka puu- ja parkettilattioille

AQUA WOOD 224 on kehitetty käyttäen uusinta teknologiaa. Se yhdistää öljyn ja veden parhaat ominaisuudet 1-komponenttiseksi lakaksi. AQUA WOOD 224 sopii käytettäväksi niin yksityiskoteihin kuin kovan kulutuksen kohteisiin. AQUA WOOD 224 antaa puulle luonnollisen ulkonäön ja tuo esille myös puun syykuvion. Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

KÄYTTÖOHJE**TEKNISET TIEDOT**

AQUA WOOD 224 on valmis käytettäväksi suoraan purkista. Sekoita lakka hyvin. Kaada lakka pvc-astiaan. Anna sen olla siinä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen voit aloittaa levittämisen mohairtelä karvan pituus 4mm tai 6mm. Ensimmäisen kerroksen jälkeen tulee odottaa 12 tuntia ennenkuin välihionta suoritetaan 220 karkeusasteen verkolla. Poista hionnasta aiheutunut puupöly tarkasti käyttäen imuria ja nihkeää pyyhintää. Tämän jälkeen toinen kerros AQUA WOOD 224 voidaan levittää.

Huokoisten puulaatujen lakkauksessa suositellaan kolmea kerrosta AQUA WOOD 224. Levitä kaksi ensimmäistä kerrosta ilman välihiontaa antaen lakan kuivua kerrosten välissä neljästä kuuteen tuntia. Tämän jälkeen suorita välihionta 220 karkeusasteen verkolla. Poista hionnasta aiheutunut puupöly tarkasti käyttäen imuria ja kangasta. Levitä tämän jälkeen kolmas kerros AQUA WOOD 224.

Aqua wood 224 lakattujen lattioiden siivoukseen suositellaan Lios Soft Balm (yleissiivous) tai Lios Kronos (tarkempaan siivoukseen) tuotteita, jotta lakkaus pysyy hyvänä pitkään.

Sekoitussuhde	yksikomponenttinen
Käyttölämpötila	+10°C ÷ +25°C
Levitys	tela/sivellin
Menekki	80-100 g/m ²
Pölykuiva	50 min (1)
Kosketuskuiva	4 h (1)
Hiottavissa	24 h
Lopullinen kovettuminen	24-36 h (1)
Päällelakattavissa ilman hiontaa	6 h (1)
Kiiltoisuusaste	15-20
Kemikaalien ja kulutuksen kesto	hyvä
Peittävyys	keskiverto
Varastointiaika	1 vuosi (2)
Pakkauskoko	5 lt
Työkalujen puhdistus	DNH 40 ohennin

1 +20°C lämpötilassa ja koskeuden ollessa 50% R.H.
2 Suljetussa alkuperäisessä astiassa +10°C - + 25°C lämpötilassa

Chimiver-tuotteiden maahantuoja Suomessa toimii:

Oy Villen Parketti-Villes Parkett Ab

PL 76 (Asemakatu 39)

65101 Vaasa

Puhelin: 010-2291770 Fax: 06-3122799 Sähköposti: posti@villenparketti.fi www.villenparketti.fi

Tämä informaatio on annettu parhaan tietämyksemme ja teknisen taitomme perusteella. Tiedot ovat yleisiä eivätkä sido yritystämme millään tavalla. Jokainen lattia tulee tarkastella yksilöllisenä ja tuotteen käyttäjä vastaa työnsä lopullisesta tuloksesta.